

KRANITAN W

Información Técnica

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Polvo blanco
Acidez:	80-90 mg KOH/g
pH (1:10)	3.0 ± 0.5
Humedad: <small>92 minimum</small>	4 ± 1%

CARACTERÍSTICAS

Curtiente sintético de combinación, sólido a la luz para blanco
Condensado fenólico de naturaleza aniónica con completa solubilidad en agua.

KRANITAN W es un curtiente completo de gran afinidad con los grupos reactivos del colágeno, lo que asegura un buen agotamiento y notable plenitud.

La buena solidez a la luz solar y a los rayos ultravioletas evitan el amarilleamiento del cuero, por lo que se recomienda para blanco.

Los cueros curtidos con **KRANITAN W** son de un color blanco muy agradable y gran finura de flor.

Combinado con extractos vegetales, aclara el color de una forma extraordinaria.

Empleado en recurtido sobre cuero al cromo, aclara fuertemente el color en superficie dando un "casi" blanco, que lo hace indispensable en la fabricación de cuero blanco o tonos muy claros.

Su elevado poder curtiente le permite asimismo ser empleado como curtiente único en artículos de reptil y marroquinería de color natural.

APLICACIÓN

a) Recurtición para blanco

El cuero curtido al cromo se trata ligeramente con el 3-4% de Hiposulfito sódico y 0,2% de Bicarbonato. Tras lavar ligeramente pasar al recurtido en baño nuevo a 45-50°C con el 6-8% de **KRANITAN W** añadido en 30 minutos y rodaje posterior de 2-3 horas aproximadamente.

Puede engrasarse en el mismo baño o en baño aparte con una selección de aceites especiales para blanco. Se recomienda añadir al baño de engrase el 1,5% de Bióxido de titanio.

b) Curtición blanca sólo con KRANITAN W

Bien desancladas las pieles (no debe marcar la fenolftaleína), se hace un ligero piquel con ácido fórmico o acético hasta pH aprox. 4.5-5.0.

En baño nuevo se curte con el 5% de sal y 20-25% de KRANITAN W sobre peso tripa, añadido lentamente en 4 horas. Rodar resto del día o dejar noche en baño. Descargar y reposar 12-24 horas.

c) Recurtición junto con extractos vegetales

Después de lavados y purgados los cueros precurtidos al vegetal, pasan al baño de recurtido a 30-35°C con el 8-10% de extracto vegetal y el 4-5% de KRANITAN W . Después de rodar 3 horas, engrasar en el mismo baño.

ALMACENAJE

Mantener en un lugar seco.

- Sin garantía -